



	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sok No 26 Bornova - İZMİR 08 1783-CPR-0133	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 11	Agrega Cinsi: Karışık Agregası
Tane Büyüklüğü	0/22,4 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _A 85
Orta Göz Açıklık	GTA 25
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,71±0,3 ρ _{rd} =2,65±0,3 ρ _{ssd} =2,66±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 2
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₁₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	MB F25
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,70±0,2
Parçalanma Direnci	NPD
Klorür İçeriği	%0,002±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	%0,0174±0,03
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	NPD
Yassılık İndeksi Kategorisi	NPD
Şekil İndeksi Kategorisi	NPD
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,035±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sok No 26 Bornova - İZMİR 08 1783-CPR-0133	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 13	Agrega Cinsi: İnce Agregası
Tane Büyüklüğü	0/4 mm (k)
Tane Sınıfı Kategorisi	G _F 85
Orta Göz Açıklık	GTF20
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,72±0,3 ρ _{rd} =2,65±0,3 ρ _{ssd} =2,68±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 2
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₁₆
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	MB F25
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,61±0,2
Parçalanma Direnci	NPD
Klorür İçeriği	%0,002±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	%0,0174±0,03
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	NPD
Yassılık İndeksi Kategorisi	NPD
Şekil İndeksi Kategorisi	NPD
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,035±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sok No 26 Bornova - İZMİR 08 1783-CPR-0133	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 14	Agrega Cinsi: İri Agregası
Tane Büyüklüğü	4/16 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 85-15
Orta Göz Açıklık	GTc 20/17,5
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,69±0,3 ρ _{rd} =2,62±0,3 ρ _{ssd} =2,64±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,2
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,002±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	%0,0174±0,03
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₄₀
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,035±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	C90/3

	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sok No 26 Bornova - İZMİR 08 1783-CPR-0133	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 15	Agrega Cinsi: İri Agregası
Tane Büyüklüğü	11,2/22,4 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 85-15
Orta Göz Açıklık	GTc 25/15
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,70±0,3 ρ _{rd} =2,66±0,3 ρ _{ssd} =2,67±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄ 1
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,38±0,2
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	%0,002±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	%0,0174±0,03
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₄₀
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,035±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	C90/3

	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sok No 26 Bornova - İZMİR 08 1783-CPR-0133	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 12	Agrega Cinsi: Karışık Agregası
Tane Büyüklüğü	0/45 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _A 85
Orta Göz Açıklık	GTA 25
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,71±0,3 ρ _{rd} =2,64±0,3 ρ _{ssd} =2,66±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄₂
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₁₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	MB F25
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,70±0,2
Parçalanma Direnci	NPD
Klorür İçeriği	%0,002±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	%0,0174±0,03
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	NPD
Yassılık İndeksi Kategorisi	NPD
Şekil İndeksi Kategorisi	NPD
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,035±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sok No 26 Bornova - İZMİR 08 1783-CPR-0133	
TS EN 13242 Yol Dolgu Agregaları	
Performans Beyan No: 16	Agrega Cinsi: İri Agregası
Tane Büyüklüğü	11,2/45 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 85-15
Orta Göz Açıklık	GT _C 20/17,5
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,68±0,3 ρ _{rd} =2,68±0,3 ρ _{ssd} =2,69±0,3
Su Emme Oranı	Max %2
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,41±0,2
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	Max %0,01
Toplam Kükürt İçeriği	%0,04
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₄₀
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,035±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktifliği	Max %0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	C90/3