

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-359	
TS 706 EN 12620 Beton Agregaları	
Performans Beyan No: 17	Agrega Cinsi: İnce Agregası
Tane Büyüklüğü	0/4 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _F 85
Orta Göz Açıklık	NPD
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,74±0,3 ρ _{rd} =2,70±0,3 ρ _{ssd} =2,71±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄₂
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f ₂₂
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,40
Parçalanma Direnci	NPD
Klorür İçeriği	% 0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	NPD
Şekil İndeksi Kategorisi	NPD
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktivliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-359	
TS 706 EN 12620 Beton Agregaları	
Performans Beyan No: 18	Agrega Cinsi: İri Agregası
Tane Büyüklüğü	4/16 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 90/15
Orta Göz Açıklık	GT 17,5
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,74±0,3 ρ _{rd} =2,70±0,3 ρ _{ssd} =2,71±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄₁
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f _{1,5}
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	% 0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₃₅
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktivliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-359	
TS 706 EN 12620 Beton Agregaları	
Performans Beyan No: 19	Agrega Cinsi: İri Agregası
Tane Büyüklüğü	11,2/22,4 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 80/20
Orta Göz Açıklık	GT 15
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,72±0,03 ρ _{rd} =2,69±0,03 ρ _{ssd} =2,71±0,03
Su Emme Oranı	WA ₂₄₁
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f _{1,5}
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	% 0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₃₅
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktivliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

 1783	
DERE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Özbey Mah. Özbey Torbalı - İZMİR 12 1783-CPR-359	
TS 706 EN 12620 Beton Agregaları	
Performans Beyan No: 20	Agrega Cinsi: İri Agregası
Tane Büyüklüğü	11,2/45 mm
Tane Sınıfı Kategorisi	G _C 90/15
Orta Göz Açıklık	GT 17,5
Tane Yoğunluğu (mg/m ³)	ρ _a =2,73±0,3 ρ _{rd} =2,70±0,3 ρ _{ssd} =2,71±0,3
Su Emme Oranı	WA ₂₄₁
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f _{1,5}
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	NPD
Yığın Yoğunluğu (mg/m ³)	1,40±0,20
Parçalanma Direnci	LA ₃₅
Klorür İçeriği	% 0,00029±0,003
Toplam Kükürt İçeriği	0,0014±0,003
Asitte Çözülebilir Sülfat Kategorisi	AS _{0,2}
Donma-Çözölmeye Karşı Dayanıklılık	MS ₁₈
Yassılık İndeksi Kategorisi	FL ₁₅
Şekil İndeksi Kategorisi	SL ₃₅
Hacim Kararlılığı-Kuruma Büzülmesi	% 0,048±0,03
Petrografik Tanımlaması	Kalker
Alkali Silika Reaktivliği	≤ 0,1
Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi Kategorisi	NPD

